

Boletim Técnico Massa Lisa

BT nº: 019 Data: 21/11/2018 Revisão: 00

Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, a Argamassa Massa Lisa Colafix, Linha Pro, é uma argamassa para acabamentos especialmente desenvolvida para correção e nivelamento de áreas internas e externas, substituindo a utilização de massa corrida.

Usos:

Indicado para rebocos e concretos em áreas internas e externas; Tetos, Gesso e Gesso Acartonado, Blocos de concreto.

Não indicado para superfícies com baixa resistência superficial; Bases pintadas, madeira, vidro, metais, revestimentos cerâmicos e pedras.

Vantagens:

Acabamento perfeito, impermeável, Obra mais limpa, Elimina uso de selador antes da pintura .

Utilização

1º Preparação da base:

Rebocos e emboços deverão estar curados a pelo menos 14 dias; e concretos a 28 dias; A superfície deve estar estruturalmente íntegra, livre de sujeiras, óleos, graxas, tintas e desmoldantes; Trincas, fissuras e rachaduras, deverão ser previamente tratadas com Trinca Zero Colafix; Eliminar qualquer possibilidade de infiltração ou escorrimento de água como topos de parede e vedação de pingadeiras.

2º Prepare o produto:

Prepare o produto em um recipiente estanque e limpo; Para todo o conteúdo de uma embalagem de Massa Lisa Colafix utilize 5,8 litros de água limpa. É aceitável uma variação de 5% na quantidade de água; Misture bem até obter uma massa homogênea e sem grumos; Não ha necessidade de tempo de espera para utilização do produto; Utilize o produto em até 45 minutos, após o seu preparo e não readicione água ou qualquer outro produto após a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3º Aplicação:

Umedecer a base antes da aplicação, de maneira leve; Aplicar o produto, com desempenadeira lisa, limpa e sem ferrugem, de maneira uniforme e constantemente verificando se a base permanece plana ou sem ondulações; Em superfícies com irregularidades, ásperas ou com pequenos buracos, faça uma imprimação prévia com a própria massa, a fim de preencher as imperfeições, e aguarde a secagem; Aguarde 03 horas para aplicação de outra demão do produto, podendo este tempo variar de acordo com a condição climática local; O produto deve ser aplicado com no máximo 10 mm de espessura, sendo que cada demão deve ter de 1 à 3 mm de espessura; Caso necessário, utilize uma lixa fina, para remoção de imperfeições e marcas de emendas; Na última camada de produto, após o mesmo

apresentar a perda do brilho, o material deverá ser filtrado ou “queimado”, para apresentar o acabamento liso final.

Atenção: Utilize equipamentos limpos, e sem ferrugens, para evitar manchamentos no produto.

Dados Técnicos:

Cor	Branca ou Cinza
Composição	Cimento Portland, Calcário Dolomítico, Cargas minerais e Aditivos
Apresentação	Embalagem de 15 kg
Consumo	1,2 kg/m ² /mm de espessura

Desempenho do Produto:

Análise	Resultado
Resistência à aderência à 28 dias	≥ 0,5 MPa

Importante:

Em áreas externas ou locais sujeitos a ação de sol e/ou vento, umedeça levemente a área aplicada 01 hora após a aplicação; Recomenda-se que a aplicação do produto seja realizada em temperatura entre 5 e 30°C; Utilize EPIs para realização do trabalho.

Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados, com empilhamento máximo de 1,5 m de altura e afastado de paredes; Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação desde que sejam seguidas as instruções de preparo e aplicação de produto, conforme descrito no verso da embalagem, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e



Boletim Técnico Massa Lisa

BT nº: 019 Data: 21/11/2018 Revisão: 00

Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, a Argamassa Massa Lisa Colafix, Linha Pro, é uma argamassa para acabamentos especialmente desenvolvida para correção e nivelamento de áreas internas e externas, substituindo a utilização de massa corrida.

procurar auxílio médico imediato; Quando houver contato com a pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto ainda estiver úmido e aplicar creme hidratante; Se houver contato com os olhos, lave os com água limpa em abundância e procurar socorro médico; Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele; Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos; Não reutilizar as embalagens vazias; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).**

