

Boletim Técnico Chapisco Rolado

BT nº: 018 Data: 21/11/2018 Revisão: 00

Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, a Argamassa Chapisco Rolado Colafix, Linha Pro, é uma argamassa para ponte de aderência, promovendo assim, uma melhor ancoragem do revestimento ao substrato.

Usos:

Indicado para: áreas internas e externas; Superfícies de concreto liso ou rugoso como vigas, pilares, lajes e paredes; Tetos de laje pré-moldados; Blocos de concreto, cerâmicos, sílico-calcário ou concreto celular.

Não indicado para: Bases de madeira, metal; Áreas pintadas; Revestimentos orgânicos.

Vantagens:

Aplicação Rápida e Fácil; Excelente ancoragem; Excelente rendimento.

Utilização**1º Preparação da base:**

A base deve estar limpa, isenta de tinta, pó, óleo ou resíduos de desmoldante; Concretos e alvenarias devem estar curados a pelo menos 14 dias.

2º Prepare o produto:

Prepare o produto em um recipiente estanque e limpo; Para todo o conteúdo de uma embalagem de Chapisco Rolado Colafix utilize 5,1 litros de água limpa. É aceitável uma variação de 5% na quantidade de água; Misture bem até obter uma massa homogênea e sem grumos; Não há necessidade de tempo de espera para utilização do produto; Utilize o produto em até 90 minutos, após o seu preparo e não readicione água ou qualquer outro produto após a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3º Aplicação:

Umedeça o rolo previamente à aplicação, removendo o excesso de água do mesmo; Umedeça também a base onde será aplicado o produto, evitando empoçamentos; Mergulhe o rolo no recipiente de aplicação e remova o excesso de material; Role o produto sobre a base, com movimentos de vai e vem em trechos de 60 cm, cuidando para que o rolo não deslize sobre a área; O acabamento deverá ser rugoso e com espessura mínima de 3 mm; Em áreas externas ou locais sujeitos a ação de sol e/ou vento, umedeça a área aplicada 01 hora após a aplicação; Após 72 horas, a área exta liberada para receber o revestimento à ser aplicado.

Atenção: cuide para que o rolo não deslize sobre a área, ele deve rolar; O acabamento deverá ser rugoso e com espessura mínima de 3 mm.

Dados Técnicos:

Cor	Cinza
Composição	Cimento Portland, Areia Quartzosa, Cargas minerais e Aditivos
Apresentação	Embalagem de 20 kg
Consumo	1,3 kg/m ² em superfícies lisas
	1,6 kg/m ² em superfícies rugosas

Desempenho do Produto:

Análise	Resultado
Resistência à aderência em concretos e blocos de concreto curados à 28 dias	≥ 0,5 MPa
Resistência à aderência em tijolos cerâmicos curados à 28 dias	≥ 0,7 MPa

Importante:

Em áreas externas ou locais sujeitos a ação de sol e/ou vento, umedeça a área aplicada 01 hora após a aplicação; Recomenda-se que o assentamento seja realizado em temperatura entre 5 e 30°C; Utilize EPIs para realização do trabalho.

Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados, com empilhamento máximo de 1,5 m de altura e afastado de paredes; Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação desde que sejam seguidas as instruções de preparo e aplicação de produto, conforme descrito no verso da embalagem, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato; Quando houver contato com a pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto ainda estiver úmido e aplicar creme hidratante; Se houver contato com os olhos, lave os com água limpa em abundância e procurar socorro médico; Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's



Boletim Técnico Chapisco Rolado

BT nº: 018 Data: 21/11/2018 Revisão: 00

Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, a Argamassa Chapisco Rolado Colafix, Linha Pro, é uma argamassa para ponte de aderência, promovendo assim, uma melhor ancoragem do revestimento ao substrato.

adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele; Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos; Não reutilizar as embalagens vazias; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).**

