

**Boletim Técnico Argamassa Super AC - II**

BT nº: 002 Data: 10/12/2019 Revisão: 03

Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, a Argamassa Super AC-II Colafix, Linha Técnica, é uma argamassa colante tipo AC-II flexível, desenvolvida para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas. Apresentando ótimo desempenho, garante excelente aderência, resistência mecânica, flexibilidade e durabilidade da aplicação, além de ótimo rendimento. Ideal para banheiros, lavabos, cozinhas e lavanderias, pois possui aditivos impermeabilizantes em sua composição.

**Usos:**

**Indicado para** áreas internas e externas; Banheiros, lavabos, cozinhas e lavanderias. Pisos e paredes a base de cimento (reboco ou contra piso); Placas cerâmicas com absorção de água maior ou igual a 3%; Placas cerâmicas com área até 6400 cm<sup>2</sup> (80x80 cm<sup>2</sup>, por exemplo).

**Não indicado para** Placas de porcelanatos, pedras naturais, blocos de vidro, pastilhas de vidro ou porcelana; Peças cerâmicas maiores que 20 x 20 cm (ou 400 cm<sup>2</sup> de área total) em paredes externas com altura superior à 3m a partir do piso; Pisos sobre piso ou azulejo sobre azulejo; Base de gesso acartonado (dry wall), fibro-cimento, madeira ou metal; Bases com pinturas ou qualquer substância que impeça a aderência do produto; Piscinas, saunas, lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.

**Vantagens:**

Aderência ao substrato; Ótima resistência mecânica; Flexibilidade e Durabilidade da aplicação; Fácil aplicação e Ótima relação custo/benefício.

**Utilização****1º Preparação da base:**

A preparação da base e a execução das Juntas devem seguir as normas da ABNT; A base deve estar plana, curada, absolutamente limpa e não deve apresentar desvio de prumo; Emboço ou rebocos devem estar curados por pelo menos 14 dias e concreto por 28 dias; Peças de Alumínio e metais não tratados devem ser protegidas, pois os mesmos podem manchar em contato com o produto; Áreas em contato direto com solo ou que apresentem umidade, devem ser previamente tratadas com produto impermeabilizante; Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros materiais que possam prejudicar a aderência; Umedeça a base em dias quentes, quando estiverem em contato direto com sol, vento ou quando a base for muito absorvente.

**2º Prepare o produto:**

Prepare o produto em um recipiente estanque e limpo; Para todo o conteúdo de uma embalagem de Argamassa Super AC-II Colafix utilize 4,2 litros de água limpa; Misture bem até obter uma massa homogênea e sem grumos; É aceitável uma variação de 5% na quantidade de água; Não há necessidade de tempo de espera para utilização do produto; Utilize o produto em até 02 horas, após

o seu preparo e não readicione água ou qualquer outro produto após a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

**3º Aplicação:**

Previamente à aplicação, as placas que serão assentadas devem estar secas, limpas, isentas de pó, engobe ou qualquer outro tipo de material ou partículas que impeçam a aderência da argamassa à peça.

Escolha a desempenadeira a ser utilizada, conforme o tamanho da peça a ser aplicada:

| Área da placa         | Desempenadeira (Dimensão em mm) |
|-----------------------|---------------------------------|
| ≤ 400 cm <sup>2</sup> | Quadrado 6 x 6 x 6              |
| ≥ 400 cm <sup>2</sup> | Quadrado 8 x 8 x 8              |

Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de argamassa de 3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente de 1 m<sup>2</sup>; Aplique o lado dentado da desempenadeira em ângulo de aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes; Peças com área superior a 900 cm<sup>2</sup>, empenamento positivo maior que 1 mm e/ou peças com reentrâncias ou saliências maiores que 1 mm no verso, aplique a argamassa em camada dupla, ou seja, além de aplicar na base, aplique também no verso da placa; Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa, pressionando com movimentos vibratórios; Bata com um martelo de borracha sobre toda a superfície da peça até conseguir o total esmagamento dos cordões de argamassa; A espessura da camada de argamassa, entre a base e a placa cerâmica, após o assentamento deve ser de 3 a 5 mm.

**Atenção:** verifique a aderência, removendo aleatoriamente algumas placas, imediatamente após o assentamento, observando o verso que deve estar totalmente impregnado de argamassa colante; Em assentamento de pisos, assente as peças de modo que fiquem afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento; Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 1 hora após a aplicação utilizando uma esponja limpa e úmida, removendo também, o excesso de argamassa nas juntas de assentamento e, para finalizar, um pano seco e limpo; Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde **72 horas** para o trânsito de pessoal de obra e o início do rejuntamento.



## Boletim Técnico Argamassa Super AC - II

BT nº: 002 Data: 10/12/2019 Revisão: 03

Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, a Argamassa Super AC-II Colafix, Linha Técnica, é uma argamassa colante tipo AC-II flexível, desenvolvida para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas. Apresentando ótimo desempenho, garante excelente aderência, resistência mecânica, flexibilidade e durabilidade da aplicação, além de ótimo rendimento. Ideal para banheiros, lavabos, cozinhas e lavanderias, pois possui aditivos impermeabilizantes em sua composição.

### Dados Técnicos:

|              |   |
|--------------|---|
| Cor          | Cinza   |
| Composição   | Cimento Portland, Areia Quartzosa, Cargas minerais e Aditivos   |
| Apresentação | Embalagem de 20 kg  |
| Consumo      | 4,0 kg/m <sup>2</sup> para camada simples (peças até 900 cm <sup>2</sup> de área)<br>7,0 kg/m <sup>2</sup> para camada dupla (peças com área superior a 900 cm <sup>2</sup> ) |
| Validade     | 12 meses após data de fabricação  |

### Desempenho do Produto:

| Análise                  | Resultado |
|--------------------------|-----------|
| Deslizamento             | ≤ 0,7 mm  |
| Aderência Cura Normal    | ≥ 0,5 MPa |
| Aderência Cura Submersa  | ≥ 0,5 MPa |
| Aderência Cura em Estufa | ≥ 0,5 MPa |
| Tempo em aberto          | ≥ 20 min. |

Nota: Valores obtidos em laboratório, conforme metodologia de ensaio vigente da NBR 14081 e suas normas complementares, utilizando substrato padrão e revestimentos especificados para aplicação do produto

### Importante:

Não assente as placas sobre cordões de argamassa com formação de película superficial; A formação da película superficial está diretamente relacionada à condição climática local; Recomenda-se que o assentamento seja realizado em temperatura entre 5 e 30°C; Utilize EPIs para realização do trabalho; A falta de dupla camada de argamassa, quando necessária, conforme informado no item 3º pode ocasionar o desprendimento das peças.

### Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados, com empilhamento máximo de 1,5 m de altura e afastado de paredes; Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as

condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato; Quando houver contato com a pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto ainda estiver úmido e aplicar creme hidratante; Se houver contato com os olhos, lave os com água limpa em abundância e procurar socorro médico; Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele; Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos; Não reutilizar as embalagens vazias; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).**

